

# METABRIL 2R - Gamme cire

## CIRE MÉTALLISÉE HAUTE PERFORMANCE



- Cire métallisée nouvelle génération à double réticulation pour une meilleure tenue dans le temps et un très fort niveau de brillance.
- Bouche les pores, couvre les imperfections du sol, uniformise les surfaces, empêche la saleté et les traces de s'incruster.
- Résiste aux UV, au fort trafic et aux détergents.
- Anti-glissement malgré l'extrême brillance.
- N'est soumis à aucun étiquetage et ininflammable.
- Utilisation sur sols en PVC, linoléum, grès, marbre...

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Emulsion blanche, parfum léger.
- Densité à 20°C : 1,031.
- pH du produit concentré :  $8,4 \pm 0,2$ .
- Fortement concentré en matière active.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Préparation aqueuse à base de cires polyéthyléniques et de résines acryliques.
- Emulsion stable dans les conditions normales de stockage.
- Le produit craint le gel.
- Laisse après séchage un film autolustrant.
- Ne jaunit pas à la lumière.
- Résiste à la goutte d'eau et d'alcool.
- Ne modifie pas les propriétés antistatiques des sols (PVC).
- Ne pas utiliser sur du granite, marbre de Carrare, parquet de gymnase (dans ces cas-là, utiliser **AXIS SUPERBRIL**).
- Polymérisation complète après 48h.

### SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **METABRIL 2R** n'est soumis à aucun étiquetage.
- En cas de projections, rincer abondamment à l'eau claire.
- Non classé inflammable.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

### MODE D'UTILISATION :

- Pour un sol déjà ciré, décaper le sol avec **DETRIL CIRE 2R** à 15% dans l'eau puis rincer.
- Pour un sol non traité et poreux, appliquer **IMPRESOL** pour hydrofuger, puis nettoyer avec **DESOX SOL** à 20% et rincer.
- Pour un résultat optimal, appliquer 3 couches fines de **METABRIL 2R** avec le balai speedclean à franges microfibrés (40 cm) ou par pulvérisation.
- Pouvoir couvrant : 1L/ 25m<sup>2</sup>/couche fine.
- Attendre environ 30 mn pour le séchage entre 2 couches.
- Pour l'entretien courant, utiliser **AXIS SUPERBRIL**.
- Pour éliminer toutes traces de trafic et obtenir l'effet "brillant mouillé", polir avec une monobrosse haute vitesse équipée du disque crème ou en fibre naturelle à sec, et pulvériser la méthode spray **SPRAY RENOV** (à faire 48h après le passage de la dernière couche.).
- Pour régénérer la cire un an après traitement, décaper légèrement avec **DETRIL CIRE 2R** à 5%, puis appliquer une seule couche de **METABRIL 2R**.
- Fonctionne également en **anti-graffiti préventif** pour supports métal ou plastique (panneaux, tables...) : appliquer une couche de **METABRIL 2R** au pinceau. Le graffiti sera nettoyé avec **PHYTOSOLV** sans attaquer la cire.
- **Applications** : halls, couloirs, entrées bureaux, cuisines, sanitaires, parties communes, magasins...