

PROTIL FAÇAPRIM - Gamme peintures

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR FAÇADES ET MURS EN PHASE AQUEUSE



- Peinture de type hydro-pliolite composée de fixateur assurant une accroche efficace.
- Revêtement microporeux, imperméable à l'eau et laissant respirer les supports.
- Grand pouvoir couvrant et opacifiant.
- Masque le faïençage.
- Garantit l'excellente adhérence de la couche de finition.
- Conforme à la directive COV 2010. Séchage rapide.
- Non classé toxicologiquement. Ininflammable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect mat, existe en blanc.
- Sans odeur.
- Viscosité : thixotrope.
- Extrait sec en poids : 66%.
- Densité à 20°C : 1,59 ± 0,05.
- Point d'éclair (vase clos) : non mesurable.
- Teneur en COV max : < 40 g/L, conforme à la valeur limite fixée par la directive 42/CE COV 2010.
- **Séchage** à 20°C et 65% d'humidité relative :
 - hors poussière : 30 minutes,
 - recouvrable : 8 heures.
- **Consommation** : 4 à 8 m²/Kg/couche de 40 microns.
- Primaire à base de résine hydro pliolite chargé en fixateur afin de permettre une accroche sur la plupart des supports.
- Faible impact sur l'environnement.
- Peut être également utilisé en finition.
- Microporeux.
- Pouvoir garnissant élevé.

SECURITE :

- **PROTIL FACAPRIM** ne présente pas de classement de sécurité selon la directive 1999/45/CE.

MODE D'EMPLOI :

- Application sur bétons, bois, ciment ou plâtre (neuf ou légèrement poudreux).
- Nettoyer et dégraisser les surfaces avec **AXIS PREP FACADE**, rincer et laisser sécher. Eliminer les parties non adhérentes ou les mousses avec **DETRIL MOUSSE**.
- Application en 1 ou 2 couches par pistolet pneumatique, avec une dilution de 10% d'eau.
- Utilisation par pistolet (rajout maximum de 3% d'eau).
- A la brosse ou au rouleau antigoutte, **PROTIL FACAPRIM** s'emploie pur.
- La température d'application doit être comprise entre 5 et 35°C et l'humidité relative de l'air inférieure à 80%.
- La température du support doit être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt après utilisation.
- Possibilité d'appliquer une ou deux couches de finition de **PROTIL FACADE**.