

# PROTIL SR SOFRETHANE S3

## ETANCHEITE LIQUIDE HAUTE RESISTANCE CIRCULABLE

### EMPLOI

**Étanchéité circulaire** : surface piétonne, terrasse circulaire, loggias, balcons, gradins, locaux techniques, parking

**Étanchéité de toiture de pente inférieure à 5%** : terrasse béton, asphalte, multicouche

**Étanchéité sous carrelage** : salle d'eau, pièce humide, laboratoire, cuisine industrielle, conserverie, laiterie, agro alimentaire, laverie industrielle

### PRIMAIRE : MISE EN OEUVRE

**SUPPORT** : propre et sec, sain, non poudreux, exempt de toute souillure (plâtre, mousse) ou de partie mobile, poncé ou décapé mécaniquement  
**RAGREAGE**

### APPLICATION

Il s'applique dans un délai de 5 à 48 H après le passage du primaire avec: rouleau, brosse, pistolet airless.

Nombre de couches: 2 à 3 (3 couches en vertical)

Intervalle entre les couches : 12 à 24 H

Consommation : 700 à 800 Gr / m<sup>2</sup> / couche

Points particuliers : les angles à vifs, joints, fissures seront renforcés ou pontés avec armature et enduit de pontage

### CARACTERISTIQUES

Produit mono composant, consistance fluide visqueux

Viscosité : 400 P à 20°C

Densité : 1.1

Extraite sec : > 85%

Allongement : > 300 %

Perméabilité à la vapeur d'eau 19 gr /m<sup>2</sup> /24H

Résistance au déchirement > 20 Mpa

Adhérence au support > 2 Mpa

Température d'application 5°C mini

Grande résistance mécanique > 20 Mpa

Très forte adhérence > 2 Mpa

Fiabilité du système éprouvé, nombreuses références

Application facile, produit mono composant

Stable aux U.V. et aux intempéries

Très grande longévité

Coloris variés : gris, sable, rouge, vert, translucide, beige ivoire, rouge brique, gris agathe (souris), sable, gris lumière, vert tilleul, vert feuillage, blanc crème, tuile provençale

**VERITABLE MEMBRANE LIQUIDE**

**FORME UNE BARRIERE ETANCHE DE TOUT ORDRE**

**HAUTE QUALITE**

**AUTO POLYMERISABLE SOUS FORME DE MEMBRANE SOUPLE**

**TRES HAUTE RESISTANCE SOUDEE AU SUPPORT**

**GARANTIE DECENNALE CETEN APAVE N°AP/068/DA/494/1**



**LABORATOIRES A.C.I.**

*Un laboratoire au service des professionnels*

Lieu dit Sibilot - 13480 CABRIES  
Tél. 04 42 94 92 40 - Fax 04 42 94 16 46  
[www.laboratoires-aci.com](http://www.laboratoires-aci.com)